



Plantcoprotec Géotalus®



Informations techniques

Type	Maille tridimensionnelle
Composition	PEHD et PP
Dimension des mailles	10 mm x 10 mm
Nombre d'ondulations	22 / ml
Poids	320 gr /m ²
Épaisseur	25 mm
Largeur rouleau	2 m
Longueur du rouleau	25 m
Longévité	> 36 mois
Couleur	Noir
Résistance à la traction	10 % élongation : 1,7 kN/m 20% élongation : 3kN/m
Ratio d'érosion du sol*	Intensité de pluie 50 mm/h : 2,72 Intensité de pluie 100 mm/h : 3,10 Intensité de pluie 150 mm/h : 3,35

*Ratio d'érosion du sol = érosion produite sur un talus nu / érosion d'un talus renforcé avec Plantco.
Géotalus sans végétation.



Descriptif CCTP :

Maille/Grille tridimensionnelle en PEHD. Résistance longitudinale de 2,5 kN/m. Epaisseur 2,5 cm. Poids : 320 g/m² Dimension du rouleaux (en m) : 2 x 25 ml. Polymère (2 mailles thermo soudées 10 x 10 mm) PEHD Elongation (en %) 23 % .
Type Plantcoprotec Géotalus®

