



Plantcobio™ PLA C 190



Informations techniques

Composition	100% PLA	
Construction	Feutre aiguilleté calandré	
Masse surfacique	190 g/m ² (+/- 10%)	EN ISO 9863-1
Épaisseur	Environ 1,5 mm (+/- 0,3 mm)	EN ISO 9864
Durabilité	De 36 à 48 mois*	
Couleur	Marron foncé	
Force de rupture	Sens de production : 4,5 kN/m Sens travers : 3 kN/m	EN ISO 10319
Élongation	Sens de production : 50 % Sens travers : 65 %	EN ISO 10319
Longueur	Rouleau 100 ml	
Largeur	1m - 2m - 3m	
Perméabilité	124,50 L/m ² /s	EN ISO 11058:2010

** La durée de vie est donnée à titre indicatif. Le sol doit être travaillé, exempt de pierre et de végétation. Des conditions climatiques extrêmes et l'usage de produits phytosanitaires peuvent entraîner une dégradation prématurée du produit.*



Descriptif CCTP :

Feutre aiguilleté calandré 100% fibres de PLA (acide polylactique). Masse surfacique 190 g/m² (+/- 10%), épaisseur 1,5 mm (+/- 0,3mm) avec une face calandrée. Force de rupture sens production 4,5 kN/m, sens travers 3 kN/m, élongation sens production 50 %, sens travers 65 % suivant norme EN ISO 10319/ASTM D 4595. Perméabilité 124,50 L/m²/s. Disponibles en largeurs 1m, 2m et 3m. Longueur rouleau de 100 ml. Type Plantcobio™ PLA C 190 ou équivalent.

